


Pallas fill



Popis produktu:

Pallas fill je prášková spárovací hmota vhodná pro ruční plnění spojů sádkartonu bez výztužných pásků.

Vlastnosti:

- Krátká doba schnutí pro rychlé provádění následných vrstev
- Velmi jemnozrnné pro hladké povrchy
- Vysoce produktivní
- Minimální propadání
- Optimálně dlouhá doba zpracování, cca. 45 minut
- Snadné míchání, aplikace, dobrá brousitelnost
- Kvalita povrchu: Q1

Oblasti použití:

- Základní tmelení spár
- Opravy poškození sádkartonových a sádrovláknitých desek
- Tvary hran: HRAK / AK / VK / HRK / SKF / SK

Produktová data a zpracování

MATERIÁL	Pallas fill je práškový spárovací tmel dle EN 13963 (Typ 4B) pro ruční vyplňování spár sádkartonových desek bez výztužných pásků. Třída reakce na oheň: A1.
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH	SI-PF-1607078
ZPRACOVÁNÍ	1. Příprava podkladu Povrch musí být suchý, stabilní, pevný, rovný a čistý. Spárované sádkartonové desky musí být bezpečně a pevně kotvené na stabilní spodní konstrukci, suché, čisté a bezprašné. Teplota prostředí a povrchu musí být alespoň +10 °C. 2. Míchání Obsah pytle 25/5 kg nasypte do 13,5/2,7 l čisté vody. Nikdy nepoužívejte teplou nebo dokonce horkou vodu. V případě menšího množství míchejte v poměru 0,54 l vody na 1 kg prášku. Případně sypte prášek do vody, dokud se netvoří suché ostrůvky. Prášek nechte nasáknout asi 2 minuty a pak vymíchejte do hladka lžící nebo elektrickou metlou. Používejte vždy čistou míchací nádobu a nářadí. Do směsi nebo záměsové vody nepřidávejte žádné další přísady. 3. Pracovní postup Všechny řezané hrany desky zkoste a předem navlhčete. Vymíchaný tmel naneste do spáry. Po zaschnutí první vrstvy (cca po 3 hodinách v závislosti na okolní teplotě a vzdušné vlhkosti) naneste další vrstvu čerstvého tmele, dokud nebude spára zcela vyplněná v přechodu na plochu desky. Tímto dosáhnete kvality tmelení povrchu Q1. Rozmíchaný tmel ve fázi tuhnutí není přípustné ředit přidáním další vody.
SPOTŘEBA	Q1 = ca. 0,25kg / m ²
SKLADOVÁNÍ	Skladujte na suchém a chladném místě. Chraňte před mrazem. Otevřené balení před dalším použitím těsně uzavřete. Doba použitelnosti v neotevřeném stavu minimálně 6 měsíců. Datum výroby je vyznačen na balení.
BALENÍ	Prášek v pytlích, velikosti 5 kg a 25 kg; 200 kusů nebo 42 kusů / paleta
ČÍSLO KLÍČE ODPADU	170802: Stavební materiály na bázi sádry; 170904: směsný stavební a demoliční odpad

Tento technický list výrobku slouží výhradně k poskytnutí informací o výše uvedeném stavebním materiálu. Informace jsou založeny na našich technických znalostech a zkušenostech. Vzhledem k široké škále možných vlivů při zpracování a používání našich produktů nezabývají zpracovatelé provádění vlastních testů a testů a představují pouze obecné pokyny. Právě závazné ujištění o určitých vlastnostech nebo vhodnosti pro konkrétní účel nelze z toho odvodit. Zpracovatel je vždy odpovědný za dodržování veškerých ochranných práv i stávajících zákonů a předpisů. Vyhrazujeme si právo provádět jakékoli změny produktu, které jsou možné nebo nutné podle národních a/nebo mezinárodních norem.

Stav: duben 2025

