



Pallas fill B



Popis produktu:

Pallas fill B je prášková spárovací hmota vhodná pro ruční plnění spojů sádrokartonu s výztužnými pásy.

Vlastnosti:

- Krátká doba schnutí pro rychlé vyplnění následných vrstev
- Velmi jemnozrnné pro hladké povrchy
- Vysoce produktivní
- Minimální smršťování
- Optimálně dlouhá doba zpracování, cca. 45 minut
- Snadné míchání, aplikace, dobrá brousitelnost
- Kvalita povrchu: Q1

Oblasti použití:

- Základní tmelení spár
- Opravy poškozených sádrokartonových a sádrovláknitých desek
- Tvary hran: HRAK / AK / HRK / SK / VK / SKF

Produktová data a zpracování

MATERIÁL	Pallas fill B je prášková spárovací hmota dle EN 13963 (typ 1B) pro ruční vyplňování spár sádrokartonu s výztužnými pásy. Třída reakce na oheň: A1
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH	SI-PF-1607077
ZPRACOVÁNÍ	1. Příprava podkladu Povrch musí být suchý, stabilní, pevný, rovný a čistý. Spárované sádrokartonové desky musí být bezpečně a pevně kotveny na stabilní spodní konstrukci, suché, čisté a bezprašné. Teplota prostředí a povrchu musí být alespoň +10 °C 2. Míchání Obsah pytle 25/5 kg nasypte do 16/3,2 l čisté vody. Nikdy nepoužívejte teplou nebo dokonce horkou vodu. V případě menšího množství míchejte v poměru 0,64 l vody na 1 kg prášku. Případně sypte prášek do vody, dokud se netvoří suché ostrůvky. Prášek nechejte nasáknout asi 2 minuty a pak vymíchejte do hladka lžící nebo elektrickou metlou. Používejte vždy čistou míchací nádobu a nářadí. Do směsi nebo záměsové vody nepřidávejte žádné další přísady. 3. Pracovní postup Všechny řezané hrany desky předem navlhčete. Vymíchaný tmel naneste do spáry. Do spáry použijte výztužnou pásku. Po zaschnutí první vrstvy (cca po 3 hodinách v závislosti na okolní teplotě a vzdušné vlhkosti) naneste další vrstvu čerstvého tmele, dokud nebude spára zcela vyplněná v přechodu na plochu desky. Tímto dosáhnete kvality tmelení povrchu Q1. Rozmíchaný tmel ve fázi tuhnutí není přípustné ředit přidáním další vody.
SPOTŘEBA	Q1 = ca. 0,25kg / m ²
SKLADOVÁNÍ	Skladujte na suchém a chladném místě. Chraňte před mrazem. Otevřené balení před dalším použitím těsně uzavřete. Doba použitelnosti v neotevřeném stavu minimálně 6 měsíců. Datum výroby na balení.
BALENÍ	Prášek v pytlích, velikosti 5 kg a 25 kg; 200 kusů nebo 42 kusů / paleta
ČÍSLO KLÍČE ODPADU	170802: Stavební materiály na bázi sádry; 170904: směsný stavební a demoliční odpad

Tento technický list výrobku slouží výhradně k poskytnutí informací o výše uvedeném stavebním materiálu. Informace jsou založeny na našich technických znalostech a zkušenostech. Vzhledem k široké škále možných vlivů při zpracování a používání našich produktů nezabývají zpracovatelé provádění vlastních testů a testů a představují pouze obecné pokyny. Právně závazné ujištění o určitých vlastnostech nebo vhodnosti pro konkrétní účel nelze z toho odvodit. Zpracovatel je vždy odpovědný za dodržování veškerých ochranných práv i stávajících zákonů a předpisů. Vyhrazujeme si právo provádět jakékoli změny produktu, které jsou možné nebo nutné podle národních a/nebo mezinárodních norem.

Stav: duben 2025

